



HYDRO MINÉRAL

HYDROFUGE EMS

Effet Mouillé Satiné

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

L'Hydrofuge EMS Hydro-Minéral est une solution filmogène qui protège les bétons, et les pierres en leur attribuant un aspect « mouillé » satiné.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau (limite la pénétration des huiles et les salissures, etc...). L'Hydrofuge EMS facilite le nettoyage des sols.

Il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avant l'application de l'Hydrofuge EMS. La minéralisation assure un traitement de masse définitif.



DOMAINES D'APPLICATION :



Extérieur



Piétons



L'Hydrofuge EMS Hydro-Minéral peut être utilisé sur des éléments en béton préfabriqué, du mobilier urbain, du béton désactivé, des dallages en béton, et les pierres.



LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge EMS étant un produit de traitement qui adhère sur le matériaux, les surfaces traitées doivent être propres, saines, décarbonatés, sèches, exemptes de salissures et de matières grasses : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Ne pas appliquer sur briques et terres cuites.

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.



CONDITIONNEMENT : en bidons de 20 L, 5 L et 2 L.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 25-01-21]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z

FABRIQUÉ
EN FRANCE



HYDRO MINERAL

HYDROFUGE EMS

Effet Mouillé Satiné

Fiche d'application

MISE EN OEUVRE :



Rouleau



Bâche de protection



Adhésif

Sur support propre, appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless, une à deux couches d'Hydrofuge EMS en fonction du résultat souhaité.

Après application, laisser sécher 4 heures minimum (circulable après séchage).

Sur support béton neuf, un délai de 21 jours est nécessaire avant d'appliquer l'Hydrofuge EMS.



CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 5 m² à 6 m²

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	10°C	25°C
Température ambiante	10°C	25°C



Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

L'Hydrofuge EMS Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les supports en métal etc...

En cas d'application en milieu fermé, prévoir une ventilation adaptée.

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Agiter le bidon avant utilisation.



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel avec de l'alcool ménager ou des bio-solvants. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aromatique

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 25-01-21]

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z

FICHE D'APPLICATION