



### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral est une solution non filmogène qui imprègne les supports minéraux poreux pour les rendre imperméables, hydrophobe et oléofuges. Il rend les matériaux perlant à l'eau, tout en conservant les échanges gazeux.

L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et résistants aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc...). L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions) et ne dénature pas l'aspect des matériaux.

Il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avant l'application de l'Hydrofuge EP Hydro-Minéral. La minéralisation assure un traitement de masse définitif, et l'hydrofuge EP apporte un effet perlant hydrophobe et oléofuge.

**DOMAINES D'APPLICATION :**



Intérieur



Extérieur



Piétons

L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral peut être utilisé en traitement préventif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelages, etc..., en intérieur ou extérieur, sur supports secs.



### LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral étant un produit de traitement qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

**Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.**

**CONDITIONNEMENT :** en bidons de 2 L, 5 L et 20 L.



Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-03.23]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : [contact@hydro-mineral.fr](mailto:contact@hydro-mineral.fr)  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z



FICHE TECHNIQUE



### MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Sur support propre, appliquer à saturation au pulvérisateur une couche d'Hydrofuge EP Hydro-Minéral.


Après application, laisser sécher (circulable après séchage).

**CONSOMMATION MOYENNE :** 1 Litre = 5 m<sup>2</sup>

**CONSOMMATION MOYENNE EN TOITURE :** 1 Litre = 7 m<sup>2</sup> à 8 m<sup>2</sup>.

### CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C



Flashez moi !



### Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

L'Hydrofuge EP Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :** les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les supports en métal etc...

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes.

**Agiter le bidon avant utilisation.**



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES :

**ETAT :** liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aucune

### PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Gants

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-03.23]

Assistance technique et commerciale France : Mr Paul Mercier 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z



FICHE D'APPLICATION