



HYDRO MINERAL

MINÉRALISANT PRO+

Hydrofuge Minéral

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ : Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral est une solution non filmogène, pour la consolidation et l'imperméabilisation des façades en enduits, des toitures, des bétons et des pierres calcaires poreuses.

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral possède un fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur, il protège efficacement contre les graffitis, n'est pas sensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral est une solution de polycristaux de silicium. Il pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. Cette réaction est appelée la minéralisation. Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et plus résistants aux attaques extérieures (développement des mousses, moisissures, lichens, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc...).

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral augmente la dureté, stoppe le phénomène de farinage.

Il peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur des supports neufs ou anciens. Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions) et ne dénature pas l'aspect des matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION :



Toitures



Façades



Circulable



Piétons

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral peut être utilisé pour l'imperméabilisation des façades en enduits, des toitures, des bétons et des pierres calcaires poreuses.



LIMITE D'EMPLOI :

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral étant un produit de traitement de masse qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement ou d'additifs synthétiques d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidon de 5L et 20 L.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-11.23]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z





HYDRO MINERAL

MINÉRALISANT PRO+

Hydrofuge Minéral

Fiche d'application

MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Sur support propre et sec, appliquer au pulvérisateur une couche à saturation de Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral. Vous pouvez utiliser notre guide de calcul rapide de porosité disponible sur le site internet www.hydro-mineral.fr ou chez votre revendeur, pour estimer la consommation de produit. Consulter notre test de porosité disponible dans le catalogue ou sur simple demande.



Lire attentivement les conditions et précautions d'application ci-dessous

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 5 m² à 7 m² (en fonction de la porosité).

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C

Le Minéralisant PRO+ Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc...



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

Après application, laisser pénétrer 10 minutes et essuyer les excédents avec du papier absorbant. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. **Agiter le bidon avant utilisation.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES : ETAT : liquide COULEUR : incolore ODEUR : aucune

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-11.23]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FICHE D'APPLICATION