



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :


L'Hydrofuge Anti-Graffitis est une solution filmogène, pour la protection des matériaux minéraux poreux.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables, oléofuges et empêchent l'imprégnation des encres et des peintures. Il ne dénature pas l'aspect naturel des matériaux.

Il peut être utilisé en traitement préventif sur des supports neufs ou anciens. L'Hydrofuge AG a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions).

DOMAINES D'APPLICATION :  Extérieur

L'Hydrofuge AG peut être utilisé sur les matériaux minéraux poreux, tels que : les pierres, les bétons, les granits, les enduits, etc.



NETTOYAGE DES GRAFFITIS :

Utiliser le DÉCAP GRAFFITIS pour le nettoyage avant et après traitement.

Le DÉCAP GRAFFITIS est un gel spécialement conçu pour le nettoyage des graffitis, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports (bois, métal, pierre, béton et enduit) sans les altérer.

LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge Anti-Graffitis étant un produit qui pénètre légèrement dans le support par capillarité. Les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement ou d'additifs synthétiques d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 5 L et 20 L.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Pour une protection optimum, il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avec le Minéralisant TS avant l'application de l'Hydrofuge AG.

Sur support propre, après application de la minéralisation, laisser sécher 2 heures, puis appliquer au pulvérisateur une à deux couches (en fonction de la porosité) à saturation d'Hydrofuge Anti-Graffitis (protection de surface), puis laisser sécher 2 heures minimum.



CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre = 5 m² en fonction de la porosité.

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C

L'Hydrofuge AG est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les supports en métal etc.



En cas de projection accidentelle, nettoyer abondamment à l'eau pure avant séchage du produit.

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes.

Agiter le bidon avant utilisation.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aucune

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Gants

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]