



HYDRO MINERAL

COMPLÉMENT MINÉRAL

EFFET MOUILLÉ

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ : Le Complément Minéral Effet Mouillé est une solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.

Possédant un très fort pouvoir de minéralisation de surface, cela lui permet d'assurer une protection renforcée contre les graisses et les taches. Il a une protection efficace contre les graffitis, n'est pas sensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Le Complément Minéral Effet Mouillé est une solution de polycristaux de silicium. Il pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores.

Cette réaction est appelée la minéralisation. Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et plus résistants aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).

Le Complément Minéral Effet Mouillé a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions). Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques. Il est recommandé d'appliquer d'abord un Minéralisant TS afin de minéraliser en profondeur le support.

DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur



Extérieur



Circulable



Piétons

Le Complément Minéral Effet Mouillé peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelages, les carrelages poreux, etc., en intérieur ou extérieur, sur supports secs.



LIMITE D'EMPLOI :

Le Complément Minéral Effet Mouillé étant un produit de traitement de masse qui pénètre dans le support par capillarité. Les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en spray de 500 ml et en bidons de 2 L, 5 L, 20 L.




Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Pulvérisateur  Bâche de protection  Adhésif

Sur supports propres et secs, appliquer à saturation au pulvérisateur, 1 couche de Minéralisant TS, puis une couche du Complément Minéral Effet Mouillé à 2 heures d'intervalle minimum sur la surface à traiter. Sur des supports fermés on peut appliquer directement le Complément Minéral Effet Mouillé. Après application, laisser pénétrer 15 minutes rouler au rouleau à façade avec des poils courts afin d'égaliser en surface et essuyer les excédents avec du papier absorbant.



CONSOMMATION MOYENNE :

1 litre = 5 m² à 10 m² par couche en fonction de la porosité.
Test de porosité disponible sur notre site internet ou sur nos catalogues.

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	5°C	20°C
Température ambiante	5°C	25°C

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif. Le Complément Minéral Effet Mouillé est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.
"L'effet mouillé" du produit va diminuer de 30 à 50% au séchage.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc.

Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. Ne pas appliquer si il y a un risque de pluie dans les 4 heures qui suivent.

Agiter le bidon avant utilisation.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel avec de l'alcool ménager ou des bio-solvants ou bien purger son pulvérisateur et le rincer à l'eau. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore à jaune clair **ODEUR :** alcool végétal

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Protection respiratoire en intérieur  Gants  Bottes  Combinaison de travail

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]